

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUGSOMRÅDE


Beskrivelse

Jackon Super EPS® er plader produceret af ekspanderet polystyren (EPS)

Jackon Super EPS® leveres i flere tykkelser. Findes i variant med lige kant eller med fals. Pladerne har lav vægt og er lette at håndtere uden ubehag for øjne, luftveje og hud.

Jackon Super EPS® påvirkes ikke af svamp og råd og giver ikke grobund for mikroorganismer.

Jackon Super EPS® er superalternativet til Jackopor® i konstruktioner, hvor man enten ønsker en bedre isolering, eller vil beholde den samme isoleringsevne som før, med 20% mindre materialeforbrug.



Brugsområde

JS60: Isolering af terrændæk med efterfølgende betonstøbning.

JS80: Isolering af terrændæk med efterfølgende betonstøbning og flade tag.

JS150: Isolering af terrændæk ved tungere belastning/let erhverv.

Farver

Grå

Overfladebehandling

Ingen

2. TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA

SPECIFIKATIONER	STANDARD	ENHED	JACKON SUPER EPS®		
			60	80	150
Varmekonduktivitet. Deklareret værdi, λ_D	NS-EN13163/4	$\times 10^{-3}$ W/mK	33	31	31
Trykfasthed: Korttidslast, 10% deformation	NS-EN 826	kN/m ²	60	80	150
Trykfasthed: Langtidslast, 2% deformation	NS-EN 1606	kN/m ²	18	24	45
Fugtoptag neddykket	NS-EN12087	Vol%	< 3	< 3	<3
Diffusion	NS-EN12088	Vol%	< 15	< 15	< 15

3. MONTERING

DS 91.100.60 Termisk isolerende og lydisolerende materialer

DS 91.060.20 Tage

DS 91.040.20/30 Erhvervsbygninger/boliger

DS 91.070.00 Eurocodes 7 - Fundering

DS 91.120.10 - Varmeisolering af bygninger

Reference til SBI publikationer

Anvisning 72 - Terrændæk

Anvisning 231 - Fundering af mindre bygninger

Anvisning 226 - Tagboliger - byggeteknik

Anvisning 239/240 Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger/energibesparelser og planlægning

Øvrige henvisninger

Produktet kan være brandfarligt ved forkert brug eller installering. Ved montering skal forskrifter eller instrukser følges. Saves med håndsav eller rundsav. Pladerne lægges i forbandt på et afrettet underlag.

Transport og lagring

Produktet lagres på et godt ventileret sted, væk fra antændelseskilder og organiske opløsningsmidler. Ved lagring over lang tid, bør produktet lagres beskyttet mod UV-stråler. Udvis forsigtighed under håndtering, da pladerne let kan beskadiges.

4. PRODUKTDOKUMENTATION OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkendelser udstedt af akkrediterede kontrolorganer

Det foreligger ingen produktokumentation udstedt af akkrediterede kontrolorganer for dette produkt.

Europæisk standard

EPS-isoleringsplade er CE-mærket, standard nr DS-EN 13163.

Øvrige nationale/internationale kontrolordninger, certifikater, etc

Der er indført et fælles teknisk system for deklaration af bygningsisolering DS-EN 13172.

5. ANSVARLIGT FIRMA

Producent/Importør	Jackon Danmark A/S
CVR nummer	20047941
Adresse	Lundagervej 20
Postnr og poststed	8722 Hedensted
Telefon	76 74 16 11
E-post	ordre@jackon.dk
Hjemmeside	www.jackon.dk

